

## LOBADUR® ProColor

**Preparat rozpuszczalnikowy, o łagodnym zapachu do profesjonalnego barwienia parkietu i podłóg drewnianych**

Nr artykułu: 11012  
Opakowanie: 0,75 l  
Giscode: G1  
Zawartość sub. stałych: 9 ± 4% zależnie od koloru ,37 ± 3% kolory: biały i papirus

**Zastosowanie:** Do profesjonalnego barwienia / bejcowania parkietu i podłóg drewnianych. Pod lakiery wodorozcieńczalne. Najlepsze efekty uzyskuje się na drewnie liściastym o grubych porach (dąb, jesion). Na kolorowym drewnie o drobnych porach i drewnie iglastym mogą uwidocznić się ślady szlifowania oraz powierzchnie mogą zabarwić się niejednolicie. Kolory można mieszać ze sobą, do rozjaśniania należy używać LOBADUR® ProColor transparent (bezbarwny). Właściwy kolor użytego drewna, jego struktura i pory oraz jakość wyszlifowanej powierzchni mają duży wpływ na uzyskany stopień zabarwienia. Zalecane jest każdorazowe przeprowadzenia barwienia na próbce drewna z zachowaniem zaleceń dotyczących szlifowania i aplikacji preparatu w celu akceptacji osiągniętego stopnia zabarwienia przez inwestora.

**Wskazówki:**

- Materiał dokładnie wymieszać
- Jeśli na większą powierzchnię potrzebne będzie kilka opakowań, należy wymieszać razem zawartość wszystkich opakowań w jednym odpowiednio dużym pojemniku
- LOBADUR® ProColor nakładać nierdzewną szpachlą do lakieru, następnie rozprowadzić polerką jednotarczową z LOBA specjalnym padem beżowym. W przypadku starych podłóg z fugami alternatywnie można użyć zamiast szpachli wałka LOBATOOL Mikrofaser 60-80 – rozcierając preparat (nie rolować).
- przed użyciem LOBADUR® ProColor Weiß (biały) na drewnach zawierających taninę (dąb), pozostawić do schnięcia przez noc, a następnie nanieść wałkiem jedną warstwę LOBADUR PrimaSeal.

**Zalecenia dot. stosowania – parkiet i podłogi drewniane :**

1. Podłoże starannie wyszlifować. Przestrzegać zaleceń karty informacyjnej LOBA „Najważniejszy jest ostatni szlif”. Odkurzyć, nanosić etapami LOBADUR® ProColor.
2. Usuwać nadmiar materiału padem (LOBA specjalny pad beżowy) do uzyskania jednolitej powierzchni. Jeden pad starcza na ok. 10 m<sup>2</sup>.
3. Schnięcie.
4. **Tylko przy aplikacji ProColor Weiss (biały)** nałożyć wałkiem LOBADUR PrimaSeal i pozostawić do schnięcia na 2 godziny
- 4a. wszystkie pozostałe kolory - aplikacja 3 warstw lakieru wodorozcieńczalnego LOBADUR®.

**Narzędzia:** LOBATOOL szpachla metalowa / LOBATOOL wałek Mikrofaser 60-80

**Rozprowadzanie preparatu:** LOBATOOL specjalny pad beżowy

**Zużycie materiału:**

Szpachla:	25 - 30 ml/m <sup>2</sup> (25 - 40 m <sup>2</sup> / l)	Kolory: biały i papirus zawsze
Wałek Mikrofaser 60-80:	30 - 40 ml/m <sup>2</sup> (20 - 25 m <sup>2</sup> / l)	ok. 50 ml/m <sup>2</sup> (20m <sup>2</sup> /l)

**Czas schnięcia:** Lakierowanie możliwe najwcześniej po upływie 12 godzin

**Matowienie:** LOBADUR® ProColor nie należy matować.

Zalecane lakiery nawierzchniowe:	Minimalizujące sklejanie kątów	Duże obciążenia	Bardzo duże obciążenia
	LOBADUR® WS Global	LOBADUR® WS EasyFinish LOBADUR® WS Viva	LOBADUR® WS 2K Supra LOBADUR® WS 2K Duo

**Rozcieńczalnik:** Materiał jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać. Dla rozjaśnienia lub zmniejszenia stopnia krycia można mieszać z LOBADUR® ProColor transparent (bezbarwny)

**Składowanie i transport:** W warunkach chłodnych i suchych, nie wrażliwy na przemrożenie, 18 miesięcy w stabilnych warunkach, produkt nie jest niebezpieczny wg ADR, biały i papirus – niebezpieczne dla środowiska

### Należy przestrzegać ogólnych zasad aplikacji produktów silnie rozpuszczalnikowych LOBADUR