

## LOBADUR<sup>®</sup> WS TopGel

**Wodorozcieńczalny lakier szpachlowy na bazie poliuretanowo-akrylowej, do stosowania między warstwami**

Nr artykułu.	11455
Stopień połysku:	nie dotyczy
Opakowanie:	4 kg
Giscode:	W3 / wg TRGS 617 produkt zastępczy dla produktów na bazie rozpuszczalników
Zawartość subst. stałych:	38 ±1%
Lepkość:	nieokreślona

**Zastosowanie:** LOBADUR<sup>®</sup> WS TopGel wypełnia małe fugi <0,3 mm i grube pory w drewnie, przez co niweluje nierówności po wypłynięciu lakieru w fugi, dając powierzchniom optyczne wypełnienie. LOBADUR<sup>®</sup> WS TopGel nie zastępuje produktu Fugenkitt.

**Wskazówki:**

- Materiał dobrze wymieszać
- Przed ostatnią warstwą lakieru oraz po dokładnym zmatowieniu, nanieść starannie szpachlą zębatą LOBADUR<sup>®</sup> WS TopGel

**Zalecenia dot. stosowania – parkiet i podłogi drewniane :**

1. Podłoże przygotować, zagruntować i nanieść lakier wodorozcieńczalny LOBADUR<sup>®</sup>.
2. Pozostawić do wyschnięcia, zmatować
3. Nanieść starannie szpachlą metalową 1 warstwę LOBADUR<sup>®</sup> WS TopGel
4. Po wyschnięciu nanieść wałkiem lakier wodorozcieńczalny LOBADUR<sup>®</sup>.

**Narzędzia:** LOBATOOL szpachla metalowa (nierdzewna)

**Zużycie materiału:** Aplikacja szpachlą ok. 20 g/m<sup>2</sup> (50 m<sup>2</sup>/kg)

**Czas schnięcia:** Możliwość lakierowania najwcześniej po ok. 30 minutach. Przy przedłużającym się schnięciu, stwierdzonym optycznie, należy odczekać do całkowitego wyschnięcia.

**Zalecane lakiery nawierzchniowe:** W kombinacji z lakierami wodorozcieńczalnymi LOBADUR<sup>®</sup> o stopniu połysku: mat, półmat, extramat . Nie należy stosować w kombinacji z systemami lakierów błyszczących.

**Matowienie:** Do 24 godzin po aplikacji LOBADUR<sup>®</sup> WS TopGel można lakierować bez matowienia. Po tym czasie, wymagane jest matowienie w celu uzyskania wystarczającej przyczepności lakieru nawierzchniowego.

**Rozcieńczalnik:** Produkt jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać!

**Magazynownie i transport:** Od +5 do + 25 °C, 12 miesięcy w stabilnych warunkach, produkt nie jest niebezpieczny wg ADR.

**Należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących aplikacji produktów LOBADUR<sup>®</sup> WS.**

LOBA GmbH & Co. KG  
Tel: +49 (0) 7156 357 220  
Fax: + 49 (0) 7156 357 211  
Mail: [service@loba.de](mailto:service@loba.de)

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.  
tel : +48 (22) 834 03 33  
fax : +48 (22) 569 99 17  
mail : [biuro@loba-wakol.pl](mailto:biuro@loba-wakol.pl)