

WAKOL D 3074 Koncentrat gruntówki dyspersyjnej

Informacje techniczne

Zastosowanie

Koncentrat gruntówki dyspersyjnej do gruntowania chłonnych jastrychów i tynków oraz do stosowania jako mostek szczepny na podłożach niechłonnych. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Szczególne właściwości

- bez rozpuszczalników *
- pod meble na kółkach
- bardzo niska emisja**
- na ogrzewanie podłogowe

* bez rozpuszczalników według definicji TRGS 610

** według kryteriów GEV zaklasyfikowany do grupy EC1: bardzo niska emisja

Dane techniczne

Baza surowcowa :	dyspersja poliakrylowa
Środek czyszczący:	woda przed zaschnięciem
Nakładanie:	wałkiem welurowym lub piankowym
Rozcieńczanie:	na podłoża chłonne 1 część WAKOL D 3074 + 2 części wody; na podłoża niechłonne oraz na jastrychy magnezjowe (nie dot. jastrychów z dodatkami organicznymi), deskach drewnianych płytach wiórowych V-100 - 1 część WAKOL D 3074 + 1 część wody.
Zużycie:	ok. 150 g/m ² roztworu, odpowiada ok. 50 g/m ² koncentratu gruntówki dyspersyjnej
Czas schnięcia:	na jastrychu asfaltowym, cementowym i innych niewrażliwych na wilgoć podłożach mineralnych - gdy można chodzić; na jastrychach z siarczanu wapnia (anhydrytowych), deskach drewnianych, płytach wiórowych V-100, płytach gipsowo-kartonowych i innych podłożach wrażliwych na wilgoć - min. 24 godz. W przypadku aplikacji na jastrychach z siarczanu wapnia klejów WAKOL, do klejenia bezprzesuwne, poliuretanowych i z żywic syntetycznych – minimum 4 godziny.
Temperatura składowania:	powyżej +5 °C, wrażliwy na przemrożenie
Okres składowania:	ok. 12 miesięcy w temperaturze pokojowej
Kod Giscode:	D 1

Podłoże

Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać normie DIN 18356 względnie normie DIN 18365. Podłoże musi być trwale suche, twarde, wolne od pęknięć, zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie. Należy usunąć mechanicznie luźne pozostałości starych wykładzin, klejów, środków konserwujących itp.

Jastrychy z siarczanu wapnia przygotować mechanicznie zgodnie z zaleceniami producenta względnie według aktualnych norm i informacji technicznych i odkurzyć.

Aplikacja

Przed użyciem koncentrat należy dokładnie wymieszać. Koncentrat wymieszać z wodą w żądanych proporcjach i nakładać na podłoże przy pomocy wałka welurowego lub piankowego unikając tworzenia się kałuż. Do nakładania masy wyrównawczej lub klejenia można przystąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu gruntówki – należy przestrzegać zalecanego czasu schnięcia.

Ważne wskazówki

Nie pracować w temperaturze poniżej +15 °C. Gruntówkę magazynowaną w chłodnym pomieszczeniu należy odpowiednio wcześniej przenieść do ciepłego pomieszczenia.

Gruntówki WAKOL D 3074 nie należy stosować na jastrychach magnezjowych z dodatkami organicznymi (skałodrzewnych).

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu i dotyczą warunków zgodnych z normami. Wielość stosowanych materiałów i różne warunki na budowie, na które nie mamy wpływu, wykluczają roszczenia związane z tymi informacjami. Dlatego zalecamy przeprowadzenie odpowiednich prób własnych. Należy przestrzegać zaleceń producentów wykładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart Informacji Technicznych. Nasz dział techniczny chętnie służy poradą techniczną.

Niniejsza karta Informacji Technicznych z 04.06.2007 anuluje poprzednie karty.